

FAG ARCANOL-TEMP120-25KG参数

说明	L195V		以前的代号
	KPHC2R-30		根据标准 DIN 51825 识别
	0.93	kg/dm ³	密度 稠化剂：聚脲基 基础油类型：合成油
	-30 .. +180	C	工作温度范围 根据标准 DIN 51825
	120	C	持续工作温度极限
	ISO VG 460	mm ² /s	40 C时基础油粘度 根据 DIN 51562 - 1 标准
	265 - 295		搅动渗透 0,1 mm 根据 DIN ISO 2137 标准
	2		NLGI 等级 根据 DIN ISO 2137 标准
	≥ 230		滴点 根据 DIN 51818 标准
	≤ 1 - 90		有水存在时的性能 评估水平 根据 DIN 51807 - 1 标准
	0/0		耐腐蚀保护 (Emcor) 腐蚀性测定 根据 DIN 51802 标准
	≤ 1/1		1 % NaCl溶液 腐蚀性测定
	≤ 1		对铜的腐蚀性 (24 h/120 C) 腐蚀性测定 根据 DIN 51811 标准
	300000	mm/min	速度极限 n*dm 球轴承, 圆柱滚子轴承
	150000	mm/min	速度极限 n*dm 其它滚子轴承 (不适用于推力圆柱滚子轴承和推力调心滚子轴承)
	25000	g	容器尺寸 容器类型：桶

FAG ARCANOL-TEMP120-25KG图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b1c58c93.html>

