

FAG ARCANOL-MULTITOP-1KG参数

说明	L135V		以前的代号
	KPHC2N-30		根据标准 DIN 51825 识别
	0.9	kg/dm ³	密度
			稠化剂: 锂基
			基础油类型: 部分合成油
	-40 .. +140	C	工作温度范围 根据标准 DIN 51825
	80	C	持续工作温度极限
	≥ ISO VG 68	mm ² /s	40 C时基础油粘度 根据 DIN 51562 - 1 标准
	265 - 295		搅动渗透 0,1 mm 根据 DIN ISO 2137 标准
	2		NLGI 等级 根据 DIN ISO 2137 标准
	≥ 190		滴点 根据 DIN 51818 标准
	≥ 1 - 90		有水存在时的性能 评估水平 根据 DIN 51807 - 1 标准
	0/0		耐腐蚀保护 (Emcor) 腐蚀性测定 根据 DIN 51802 标准
	≤ 1/1		0,5 % NaCl溶液 腐蚀性测定
	≤ 1		对铜的腐蚀性 (24 h/120 C) 腐蚀性测定 根据 DIN 51811 标准
	800000	mm/min	速度极限 n*dm 球轴承, 圆柱滚子轴承
	350000	mm/min	速度极限 n*dm 其它滚子轴承 (不适用于推力圆柱滚子轴承和推力调心滚子轴承)
	1000	g	容器尺寸

FAG ARCANOL-MULTITOP-1KG图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f7ffd252.html>