

FAG ARCANOL-TEMP200-70G参数

说明	L79V		以前的代号
	KFK2U-40		根据标准 DIN 51825 识别
	1.96	kg/dm ³	密度 稠化剂: PTFE 基础油类型: 氟化聚醚
	-30 .. +250	C	工作温度范围 根据标准 DIN 51825
	200	C	持续工作温度极限
	ISO VG 220 - 460	mm ² /s	40 C时基础油粘度 根据 DIN 51562 - 1 标准
	265 - 295		搅动渗透 0,1 mm 根据 DIN ISO 2137 标准
	2		NLGI 等级 根据 DIN ISO 2137 标准
			滴点 根据 DIN 51818 标准 不可测
	≤ 1 - 90		有水存在时的性能 评估水平 根据 DIN 51807 - 1 标准
	≤ 1		耐腐蚀保护 (Emcor) 腐蚀性测定 根据 DIN 51802 标准
	≤ 1/1		1 % NaCl溶液 腐蚀性测定
	≤ 1		对铜的腐蚀性 (24 h/120 C) 腐蚀性测定 根据 DIN 51811 标准
	300000	mm/min	速度极限 n*dm 球轴承, 圆柱滚子轴承
	100000	mm/min	速度极限 n*dm 其它滚子轴承 (不适用于推力圆柱滚子轴承和推力调心滚子轴承)
	700	g	容器尺寸 容器类型: 管





ARCANO

TEMP90 KP2P-40
DIN 51502

Wälzlagerfett
Rolling Bearing Grease
Graisse pour Roulements
Grassi per Cuscinetti

FAG Kugelfischer AG

